



RUSTIKIT

Émulsion de protection à effet brillant pour sols en terre cuite et pierre naturelle

Propriétés

RUSTIKIT est un bouche-pores à base de résines acryliques en émulsion aqueuse particulièrement adapté au traitement et à la protection des sols en terre cuite et en pierre naturelle poreuse.

RUSTIKIT ravive l'aspect du sol et fournit une protection contre la pénétration de la saleté et des taches.

RUSTIKIT forme un film antiglissant très adhérent, résistant aux passages fréquents, aux agents chimiques (huile, boissons, café, graisse) et aux lavages répétés.

RUSTIKIT allie à sa finition esthétique parfaite une protection anti-taches idéale, qui rend l'entretien du sol plus facile.

Facile à appliquer, RUSTIKIT simplifie sensiblement le cycle de traitement, en augmentant nettement la durée.

Domaines d'application

RUSTIKIT est utilisé pour le traitement de sols en terre cuite et pierre naturelle poreuse posés en intérieur. Il peut être utilisé sur des terres cuites poncées, polies, rustiques et faites à la main.

Mode d'emploi

Préparer le sol avec soin en effectuant un lavage de fond avec une solution de K 320 dilué dans l'eau à 10% pour éliminer les efflorescences blanches. Neutraliser avec une solution d'EUSTRIP dilué dans l'eau à 1% et rincer plusieurs fois à l'eau.

Si le sol vient d'être posé, il est conseillé d'attendre deux à trois semaines avant d'appliquer RUSTIKIT. Si après le lavage avec K320 d'autres efflorescences calcaires apparaissent, procéder à un nouveau lavage.

Laisser sécher le sol pendant au moins 2 jours. Si la température n'est pas inférieure à 10°, appliquer une première couche de RUSTIKIT avec un applicateur, un balai à franges ou un pinceau.

Attendre le séchage complet (environ 1 à 2 heures) et appliquer la deuxième couche en croisant le sens de la première, de façon à obtenir une imprégnation homogène et uniforme des pores. Si le sol est très poreux, appliquer une troisième couche.

Pour l'entretien quotidien des sols traités avec RUSTIKIT utiliser POLISH MATE ou BETA.

Pour des opérations de restauration et élimination de rayures et de traces noires, utiliser la méthode spraycleaning avec TRI-ON et la monobrosse munie du disque blanc.

Il est possible de régénérer partiellement le film de RUSTIKIT en appliquant une couche aux endroits les plus usés.

RUSTIKIT

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	émulsion de résines acryliques, cires synthétiques, agents filmogène
ASPECT	liquide blanc opaque
ODEUR	légèrement parfumé
DENSITÉ RELATIVE	1
MATIÈRE ACTIVE	18%
pH	8 ± 0,5
SOLUBILITE DANS L'EAU	diluable
CONSOMMATION	40 - 60 gr/m ² par couche selon la porosité du sol

Autres Informations

Le produit n'est pas dangereux.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Craint le gel: ne pas stocker à températures inférieures à 5 °C.



4 bidons de 5 lt.

